FineFloor
Напольные покрытия со вкусом!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ	стандарт	Коллекция Rich замковый тип	Коллекция Wood замковый тип	Коллекция Wood клеевой тип	Коллекция Stone замковый тип	Коллекция Stone клеевой тип	Коллекция Light замковый тип
Артикулы		FF-1900	FF-1500	FF-1400	FF-1500	FF-1400	FF-1300
Класс использования	EN ISO 10874	43	43	43	43	43	34
Фаска, фрезерованная		4v	4v	4v	4v	4v	4v
Тип укладки		ЗАМКОВЫЙ	ЗАМКОВЫЙ	КЛЕЕВОЙ	ЗАМКОВЫЙ	КЛЕЕВОЙ	ЗАМКОВЫЙ
Защитный слой, мм	EN ISO 24340	0,55 мм PVC	0,55 мм PVC	0,55 мм PVC	0,55 мм PVC	0,55 мм PVC	0,3 мм PVC
Доп.защитный слой, мм	Protectonite®	0,015 ECO PU	0,015 ECO PU	0,015 ECO PU	0,015 ECO PU	0,015 ECO PU	0,015 ECO PU
Обработка UV		√	√	√	√	√	√
Вес, кг/м2	EN ISO 23997	7,7	7,7	4,1	7,7	4,1	7,2

РАЗМЕР И УПАКОВКА

Ширина, мм	EN ISO 24342	191	191	196		324	329		187
Длина, мм	EN ISO 24342	1316	1316	1320		655	659		1251
Толщина, мм	EN ISO 24342	4,5	4,5	2,5		4,5	2,5		4,5
Штук в уп.		7	7	14	15	7	16	17	9
м2/уп.		1,76	1,76	3,62	3,88	1,49	3,47	3,69	2,1
кг/уп.		13,88	13,88	14,8	15,3	12	14,8	15,8	15

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ

Теплопроводность	EN 12524	0,25 Вт/(м*К)	0,25 Вт/(м*К)	0,25 Вт/(м*К)	0,25 Вт/(м*К)	0,25 Вт/(м*К)	0,25 Вт/(м*К)
Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw	EN ISO 717-2	19 дБ	19 дБ	16 дБ	19 дБ	16 дБ	19 дБ
Категория противоскольжения	DIN 51130	R10	R10	R10	R10	R10	R10
Класс износостойкости	EN ISO 660-2	T	T	T	T	T	T
Светостойкость	EN ISO 105-B02	≥6	≥6	≥6	≥6	≥6	≥6
Электрическое сопротивление	EN 1081	≤ 10^9 Ом	≤ 10^9 Ом	≤ 10^9 Ом	≤ 10^9 Ом	≤ 10^9 Ом	≤ 10^9 Ом
Стабильность размеров	EN ISO 23999	≤0,05%	≤0,05%	≤0,05%	≤0,05%	≤0,05%	≤0,05%
Остаточная деформация	EN ISO 24343-1	0,03 мм	0,03 мм	0,03 мм	0,03 мм	0,03 мм	0,03 мм
Прямоугольность/ прямолинейность	EN ISO 24342	≤ 0,35 мм	≤ 0,35 мм	≤ 0,35 мм	≤ 0,35 мм	≤ 0,35 мм	≤ 0,35 мм
Формальдегидная группа	EN 717-1	E1	E1	E1	E1	E1	E1
Класс пожарной опасности	N123-Ф3	КМ2	КМ2	КМ2	КМ2	КМ2	КМ2
Сопротивление химическим веществам	EN ISO 26987	Высокое	Высокое	Высокое	Высокое	Высокое	Высокое
Сопротивление окрашиванию	EN 649	Высокое	Высокое	Высокое	Высокое	Высокое	Высокое
Полы с подогревом рекомендованная max, t°C	EN 12524	+28° C	+28° C	+28° C	+28° C	+28° C	+28° C
Устойчивость к воздействию кресел на колесиках	EN ISO 4918	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая